

# Bedrucken/Verpacken

Technisches Datenblatt 10/2010

## monta pack 281

### Anwendung

monta pack 281 eignet sich durch die hohe Reißfestigkeit und Klebkraft speziell für Außenverpackungen. Auch größere Kartonagen und Kunststoffbehälter werden sicher und zuverlässig verschlossen. Außerdem verstärkt monta pack 281 das Kartonmaterial und erhöht damit die Transportsicherheit des Verladegutes.



### Eigenschaften

- hohe Reißfestigkeit und Klebkraft
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
- wärmebeständig - kurzfristig bis ca. + 70° C
- kältebeständig - nach der Verarbeitung bei Raumtemperatur bis ca. - 20° C
- gut bedruckbar

Technische Daten	Einheit	
Trägermaterial		Hart-PVC-Folie
Klebertype		Naturkautschuk
Reißkraft	N/25mm N/cm	mind. 100 mind. 40
Dicke	mm	0,055 ± 10 %
Klebkraft	cN/25mm N/cm	500 ± 150 2,0 ± 0,6
Farbe		braun
Kerndurchmesser	mm	76

Alle Angaben beruhen auf Herstellerdaten. Wir empfehlen daher dem Verwender, die Eignung des Selbstklebebandes für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck, bzw. die Anwendung selbst zu prüfen.